KM ~ Manchons retractables à froid



Fiche technique

LARGEUR	LONGUEUR	PIÈCES	KG
75	15	24	1,35
50	15	24	0,82

Est utilisé pour sceller les conduits, en particulier pour des places ou l'étanchéité est importante

Détails techniques:

- porteur: 0,1mm polyethylene
- revêtement adhésif: 1mm
- couleur: gris
- temps de baguage: 24 heures (max.)
- résistance à l'eau: très bonne, appliquer sur une surface sèche
- peel on steel: 9 N/cm (23°C)
- densité: 1.7g/cm³
- allongement à la rupture: ≥ 700%
- classification de réaction au feu: B2 (DIN 4102, partie 1)
- flexibilité: excellente jusqu' à -40°C
- résistance à la temperature: -40°C jusqu' à +70°C
- matière solide: 100%, pas d' évaporation

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

- processus de viellissement: très lent
- stockage: aussi sec que possible

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be